

FICHA TÉCNICA

FIJADOR AL AGUA SEMIMATE



Tipo de vehículo : Vinil-acrílico

Nº de componentes : 1

Peso específico : 1 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (uk, 25° c) : 70 ± 5

Contenido de sólidos : Por peso 14.5 ± 1 %

Tiempo de secado (25° c, 50% hra) : Repintado 4 a 6 horas curado final 7 días

Temperatura de aplicación : Mínima 0° c máxima 35° c

Número de manos sugeridas : 1 a 2

Colores : Incoloro(seco) blancuzco(líquido) puede teñirse hasta con 15 cc. de entonador universal tersuave por litro de fijador.

Brillo : Semimate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 12 a 15 m² por litro y por mano

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : 1, 4, 10 y 20 litros

DESCRIPCIÓN

El fijador sellador concentrado al agua está formulado con polímeros acrílicos en emulsión acuosa y aditivos especiales que permiten fijar, sellar y uniformar la absorción del sustrato en una sola mano.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. si hay hongos, tratar con agua lavandina al 10 %

en agua y enjuagar. dejar secar bien. en el caso de imperfecciones menores emplear Enduído Tersuave específico para cada caso en capas finas. una vez lijado aplicar nuevamente fijador para nivelar la absorción de la superficie antes de pintar. en casos de superficies alcalinas realizar un tratamiento ácido antes de pintar. constatar la neutralidad con cinta de ph o solución alcoholica de fenolftaleína.

Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución : Agregar a cada litro de fijador sellador concentrado hasta 3 litros de agua, dependiendo de la absorción de la superficie a pintar.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, rodillo o soplete.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA