

## FICHA TÉCNICA

# TERSPORT - PISOS DEPORTIVOS MATE



**Tipo de vehículo** : Acrílico

**Nº de componentes** : 1

**Peso específico** :  $1.28 \pm 0.02$  kg/l

**Viscosidad (uk, 25° c)** :  $100 \pm 5$

**Contenido de sólidos** : Por peso  $55 \pm 1$  %

**Tiempo de secado (25° c, 50% hra)** : Para repintar 4 a 6 horas para habilitar al uso 5 días curado total 7 días

**Temperatura de aplicación** : Mínima 5° c máxima 35° c

**Número de manos sugeridas** : 2 a 3

**Color** : Verde - rojo - azul

**Brillo** : Mate

**Estabilidad en el envase (shelf life)** : 2 años

**Rendimiento** : 12 a 15 m<sup>2</sup> por litro y por mano

**Diluyente y limpieza** : Agua

**Presentaciones** : 4 y 20 litros

## DESCRIPCIÓN

Pintura desarrollada con resinas acrílicas en emulsión acuosa y pigmentos de alta calidad que brindan películas de excelente resistencia a la abrasión, buena elasticidad y gran poder cubritivo.

## MODO DE USO

**Preparación de la superficie** : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. sobre superficies cementicias nuevas o sin pintar: verificar el completo fraguado y la perfecta aislación del sustrato .neutralizar con solución de ácido muriático al 10 % en agua, enjuagar y dejar secar muy bien. constatar la neutralidad con cinta de ph o solución alcohólica de fenolftaleína. si hubiera hongos, moho o verdín, lavar con solución de agua lavandina al 10 %, enjuagar y dejar secar muy bien. sobre superficies ya pintadas: asegurarse que la pintura anterior esté firme y en buenas condiciones, lavar, lijar y aplicar. si la pintura anterior estuviera floja, descascarada o en malas condiciones generales, debe ser eliminada; luego se procederá como se detalla más arriba.

**Preparación del producto** : Homogeneizar cuidadosamente con agitador mecánico o a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga al método de aplicación elegido. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

**Dilución** : Aplicar la primera mano con una dilución del 30 % en volumen y terminar con dos a tres manos con dilución mínima.

**Métodos de aplicación** : Puede ser aplicado con pincel, rodillo, soplete adiabático o soplete airless.

## CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

**CENTRO DE INTOXICACIONES:** (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA