

TERSIDRYL LADRILLOS Y PIEDRAS SIN PELICULA MATE



□

No. de componentes : 1

Peso específico : 1.02 ± 0.02 kg/l

Viscosidad (copa ford 4, 25° c) : 12"

Contenido de sólidos : Por peso 5.2 ± 1 %

Temperatura de aplicación : Mínima 5° c máxima 35° c

Número de manos sugeridas : 2 a 3

Color : Incoloro(seco), blancuzco(líquido)

Brillo : Mate

Estabilidad en el envase (shelf life) : 2 años

Rendimiento : 2 a 5 m² por litro y por mano

Diluyente y limpieza : Agua

Presentaciones : 1, 4, 10 y 20 litros PRODUCTO ALCALINO.

DESCRIPCIÓN

Hidrorepelente siliconado de base acuosa que impide el ingreso de agua a la superficie logrando protección y manteniendo el aspecto natural del sustrato.

MODO DE USO

Preparación de la superficie : La superficie debe estar limpia, seca y exenta de polvo, grasas, aceites, jabones, ceras u otros desmoldantes o contaminantes. si la superficie presenta manchas debidas a migración de sales, debe realizarse un tratamiento con solución de ácido muriático al 10 % en agua, seguido por un enjuague con abundante agua y dejar secar durante 48 horas antes de aplicar tersidryl. si hay presencia de hongos, moho o verdín, tratar con una solución de agua lavandina al 10 % y enjuagar con agua. dejar secar durante 48 horas . no se recomienda aplicar tersidryl si se prevén lluvias en las siguientes 24 horas. aplicar mano tras mano (wet on wet) dentro de las 24 horas, antes que ésta haya secado totalmente.

Preparación del producto : Homogeneizar cuidadosamente a mano con una varilla agitadora realizando movimientos circulares o en forma de ocho, a fin de no incorporar aire, y diluir como convenga según la absorción de la superficie a tratar. las temperaturas de aplicación mencionadas en los datos técnicos se refieren tanto al ambiente como al sustrato a pintar.

Dilución : La dilución dependerá de la absorción de la superficie. se recomienda ensayar sobre un área pequeña y verificar a las 24 horas que no hayan quedado manchas.

Métodos de aplicación : Puede ser aplicado con pincel, soplete o pulverizador.

CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD

- Trabajar en ambientes bien ventilados y utilizar elementos de protección adecuados (mascarilla, antiparras y guantes).
- Contacto con la piel: lavar inmediatamente con agua y jabón.
- Salpicaduras en los ojos: lavar con agua en abundancia y llamar a un médico.
- Limpiar con Agua rápidamente herramientas, manchas y salpicaduras.
- No dejar en la cercanía del fuego o fuentes de calor intenso.
- Base Acuosa No Inflamable

CENTRO DE INTOXICACIONES: (54-11) 4962-6666/2247 4658-7777

Para mayor información, consultar con nuestro Departamento Técnico:

Buenos Aires (0237) 4198800

Córdoba (0351) 5543800

Rosario (0341) 5223600

DISAL S.A. - REPUBLICA ARGENTINA